

Elastisk sanitær- og byggefugemasse

PRODUKTBEKRIVELSE

Megasil SB er en en-komponent høyelastisk silikonfugemasse. Kombinert for bygg og sanitær. Tilsatt mugg- og soppdreper. Nøytralt herdesystem. Den er elastisk i temperaturområdet -40°C - +120°C.

BRUKSOMRÅDE

Megasil SB er en høyelastisk bygg- og sanitærsilikon spesielt egnet for installasjons- og bevegesfuger som f.eks. fuger rundt dører og vinduer og i betongelementer, rørgjennomføringer, våtrom etc.

Megasil SB har god heft mot betong, tegl, lettbetong, gips, puss, tre, sponplater, glass, keramikk, plast, metaller m.m.

Megasil SB har gode aldringsegenskaper og UV-stabilitet.

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Fugesidene skal være rene, tørre og frie for fett, olje og løse partikler. Lakk og fargerester fjernes nøye. Metallflater rengjøres nøye fra rust og oksider.

Bunnfyllingslist

Bruk en bunnlist med tette celler som ikke absorberer vann. Listen skal være ca. 20% tykkere enn fugens bredde. Bruk et verktøy ved montering så listens ytre sjikt ikke skades.

Påføring

Skjær av den ytterste delen av tuppen på patronen. Skru fugespissen på patronen og kutt av fugespissen med en åpning tilpasset fugebredden. Patronen er nå klar til bruk i fugepistolen. Press fugemassen mot fugens bunn, slik at fyllingen mot bunnen og kantene blir maksimal. Pass på at det ikke dannes luftlommer. Glatt fugens overflate med

gummisparkel eller med en fugepinne fuktet med såpevann. Ved vertikale fuge-arbeider gattes fugen nedenfra og opp.

Rengjøring

Uherdet **Megasil SB** kan rengjøres med aceton. Herdet fugemasse kan bare rengjøres mekanisk.

VERNETILTAK

For helse-, miljø- og sikkerhetsinformasjon - se eget HMS-datablad. HMS-databladene finnes på www.resconmapei.com.

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene.

All ovenstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering.

Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse.

Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

Alle leveranser fra Rescon Mapei AS skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende salgs- og leveringsbetingelser, som anses akseptert ved bestilling.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

PRODUKTIDENTITET

Type:	En-komponent, høyelastisk silikonfugemasse
Farge:	Hvit 100, grå 110, sølvgrå 111, sementgrå 113, antrasitt 114 og transparent 999
Herdesystem:	Nøytralt
Konsistens:	Lettsprøytet myk pasta

Typiske verdier

Densitet v/+23°C:	1,03 g/cm ³ (transparent)
-------------------	--------------------------------------

Bruksegenskaper

Påføringstemperatur:	+5°C til 40°C
Overflatetorr:	10-20 minutter
Herdetid:	Ca. 1 mm/døgn ved +23°C, 50% R.F.
Temperaturbestandig:	-40°C til +120°C
Emballasje:	Patroner á 310 ml, 20 patroner/kartong Poser á 600 ml, 12 poser/kartong i fargen sementgrå 113
Lagring:	Lagret frostfritt og i uåpnet originalemballasje, forandres ikke bruksverdien de første 18 mnd.

FERDIG FUGEMASSE

Hardet Shore A:	Transparent ca. 18 ISO 868
Strekstyrke:	0,6 N/mm ² ISO 8339
Bruddforlengelse:	Ca. 300% ISO 8339
Maks tillatt bevegelse:	25% ISO 11600

Produsent:

Rescon Mapei AS
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norway
Tlf: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99
post@resconmapei.no
www.resconmapei.com

Rescon Mapei AS
et selskap i

