

## GLAVA EPS S 80 MOTFALL

Plate som benyttes f.eks. til å lage fall fra gesims/ parapet og inn på taket.



Dimensjon / beskrivelse	INNHOLD PR. PAKKE				INNHOLD PR. PALL			NOBB- nr	Varenr
	stk	*	pak	m <sup>3</sup>	stk	pak	m <sup>3</sup>		
0/50 x 600 x 1200mm	24	*	1	0.43				42236418	442414
0/80 x 600 x 1200mm	14	*	1	0.4				42236422	442415
0/120 x 600 x 1200mm	10	*	1	0.43				42236437	442416
0/50 x 1200 x 2400mm	24	*	1	1.73				42236441	442417
0/80 x 1200 x 2400mm	14	*	1	1.61				42236456	442418
0/120 x 1200 x 2400mm	10	*	1	1.73				42236460	442419

\* Ikke lagerført, leveres på bestilling, minstekvantum kan forekomme.

### MONTERING / UTFØRELSE

Egner seg som plate som benyttes f.eks. til å lage fall fra gesims/ parapet og inn på taket.

### ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### Ettersyn/ Kontroll:

EPS bør ikke komme i kontakt med løsningsmidler, dette kan løse opp materialet over tid. Ubehandlet flate som blir utsatt for UV- stråling vil brytes ned over tid.

#### Vedlikeholdinstruks og – intervall:

Materialet er beregnet på innbygging i konstruksjonen og eventuelt tildekket av fyllmasser- Normalt ingen driftsrutine.

Inneholder ingen skadelige gasser, og avgir verken støv eller partikler.

### DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

**Deklarert varmekonduktivitet:** 0,038 W/ (mK)  
**Kortidslast:** 80 kN/ m<sup>2</sup> (NS- EN 826)  
**Langtidslast:** 24 kN/ m<sup>2</sup> (v/2% def. 50 år NS- EN 1606)  
**Maks kontinuerlig temperatur:** 75 °C  
**Brannklasse:** F  
**Smeltepunkt:** 100 °C  
**Fuktopptak nedsenket i vann:** < 2-3 Vol. %  
**Fuktopptak ved diffusjon:** 5-7x10<sup>-12</sup>

Glava EPS S 80 inneholder ikke Ozon- nedbrytende KFK- gasser

## MILJØPÅVIRKNING

### Ressursutnyttelse:

Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.

### Utførte målinger:

Innholdet av pentan er høyest direkte etter produksjon og avtar deretter kontinuerlig.

I løpet av ca. 1 måned er all pentan borte.

## HMS - REFERANSER

Det er utviklet et eget Sikkerhetsdatablad for Glava EPS.

## BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

Glava EPS kan gjenvinnnes, produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall. Mindre mengder deponeres på fyllplass, større mengder kan returneres til Isolitt, fabrikk Spydeberg eller Stjørdal for gjenvinning.

Antatt levetid/ brukstid > 50 år

## TEKNISK SERVICE

Produsent/ leverandør: GLAVA AS  
Organisasjonsnummer:NO 912 008 754 MVA  
Postadresse: Postboks F, 1801 Askim  
Telefon: +47 69 81 84 00  
Faks: +47 69 81 84 78  
E- post: post@glava.no  
Internett: glava.no