



weber Grunning 1:1

- God vedheft
- Svømmebasseng

Beskrivelse

Weber Grunning 1:1 er en mørtel til puss på betongvegger i svømmebasseng. Benyttes i hovedsak som grunning før Weber Pussmørtel B20. Mørtelen er sammensatt av gradert sand 0-2,0 mm og spesialsement.

Bruksområde

Weber Grunning 1:1 benyttes primært til grunning av betongvegger i svømmebasseng.

Forbehandling

Underlaget skal være rent og fritt fra støv, sementhud/-slam, fett og olje, løse partikler og andre forurensninger som kan redusere vedheften. NB! Viktig at eventuell formolje eller sementhud er fjernet før bruk. Underlaget bør være ru, f.eks. fra sandblåsing.

Arbeidsinstruksjoner

Etterbehandling

Behovet med for- og ettervanning beror på lokale forhold som temperatur og betongens sugsevne. Ved forvanning skal underlaget være svakt sugende. All puss skal beskyttes mot direkte sollys, nedbør og sterk vind.

Vær oppmerksom på

Basseng som ikke skal ha membran, må ha en vannkvalitet som sikrer at sementbaserte produkter ikke tar skade av å ligge eksponert for vannet i bassenget.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker Weber Grunning 1:1 aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Produktet inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Produktspesifikasjon

Materialforbruk	Ca 2,0 kg pr liter ferdig masse
Anbefalt vannbehov	17-18 %
Påføringstemperatur	Over +5 °C
Brukstid	Ca 2 timer
Trykkfasthet	Støpte prismer 40x40x160 mm
Trykkfasthet 1 døgn	30 MPa
Trykkfasthet 7 døgn	50 MPa
Trykkfasthet 28 døgn	60 MPa
Farge	Grå
Lagringstid	Ved tørr lagring kan mørtelen lagres i minst et år. Sekken bør lagres avisolert fra gulv for å sikre mot fuktinntak samt være tildekket med presenning ved utendørs lagring.
Pakning	1000 kg sekk
PR-nummer	302026