



Weber Krympspærre

- Hindrer rask uttørking av betong
- Påføres avbundet betong
- Påvirker ikke etterfølgende behandlinger

Beskrivelse

Weber Krympspærre er en væske for etterbehandling av betong. Den forsinker effektivt betongens uttørking og motvirker tendenser til kantreisning og sprekkdannelse. weber Krympspærre er en helsyntetisk, vannløselig væske på polyetylenglykolbasis.

Bruksområde

Weber Krympspærre fungerer like bra på vertikale som på horisontale flater og påvirker ikke etterfølgende behandlinger som maling, sparkling, liming m.m. Den suges inn i betongens overflate uten å misfarge og uten å etterlate noen film. Weber Krympspærre påføres så snart som mulig etter at betongen har bundet av, vanligvis dagen etter støping. Hvis betongen er høyfast med lavt vann-sementtall, anbefales etterbehandling med vann/plastfolie de første 2-3 døgnene før Weber Krympspærre påføres for å få optimal effekt.

Forbehandling

Weber Krympspærre påføres betongen dagen etter støping eller når betongen har nådd en normal ett-døgnsfasthet. Weber Krympspærre skal ikke tynnes. Ved høy betongfasthet og lavt v/c-tall, ved risiko for rask uttørking grunnet solvarme, vind etc, anbefales vanning og tildekking med plast de første kritiske døgnene. Når vanningen er avsluttet, platen fjernet og forskalinga revet, påføres Weber Krympspærre.

Blanding

Weber Krympspærre er klar til bruk og trenger ikke blandes eller fortynnes.

Arbeidsinstruksjoner

Bruk gumminal, rulle eller børste. Weber Krympspærre kan også sprøytes. Bruk da flatstrålemunnstykke. weber Krympspærre helles ut på betongen og fordeles med gumminal, rull eller børste, avhengig av overflatens struktur. Ved grov overflate og vertikale eller store overflater, kan weber Krympspærre med fordel sprøytes med trykksprøyte (minimum 2 kg/cm²) utstyrt med flatstrålemunnstykke. weber Krympspærre må aldri påføres en uavbunden betongflate. Ved eventuelle uklarheter om bruk, kontakt Saint-Gobain Byggevare AS.

Sikkerhetsforskrifter

Weber Krympspærre inneholder ingen helseskadelige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Produktspesifikasjon

Materialforbruk	Ca. 0,1 l/m ²
Konsistens	Væske
Densitet	1120 kg/m ³
Viskositet	Flytende
Farge	Fargeløs
Lagringstid	Minimum 2 år i uåpnet emballasje.
PR-nummer	85981

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet

anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.