



## Weber Skiferfug

- Til fugging på gulv og vegg
- Lavalkalie sement
- Til innen-/ utendørs bruk

### Beskrivelse

Weber Skiferfug er en spesialmørtel for fugging av skifer på gulv og vegg. Kan også brukes til muring av skifermurstein og fugging av limtegl. Egnet for bruk både ute og inne. Weber Skiferfug er laget av lavalkalie sement, gradert sand samt stabiliserende og plastiserende tilsetningsstoffer.

### Bruksområde

Fugging av skifer på gulv og vegg  
Muring av skifermurstein  
Fugging av limtegl

### Godt å vite før påføring

Benyttes i temperatur over +5°C.

### Arbeidsinstruksjoner

#### Utførelse jordfuktig:

Mørtelen blandes jordfuktig (ca. 3,1 l/sekk) og fugene fylles med en fugeskje. Fugene komprimeres godt og glattes til en jevn og fin overflate. Overflødig mørtel børstes bort med en tørr myk kost.

**Utførelse tungtflytende:** Mørtelen blandes tungtflytende (ca. 4,4 l/sekk) og fylles i fugene med en fugesleiv e.l. Overflødig mørtel på skiferplatene vaskes av med svamp og vann. (Denne fugemetoden krever erfaring og kunnskap om skiferarbeid).

### Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

### Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

### Produktspesifikasjon

Materialforbruk	Ca. 2,1 kg gir 1 liter ferdig masse.
Anbefalt vannbehov	Jordfuktig konsistens: 3,1 liter/25 kg sekk Tungtflytende konsistens: 4,4 liter/25 kg sekk
Bruktid	Ca. 2 timer
Tilslag	Natursand 0-0,5 mm
Trykkfasthet 7 døgn	Jordfuktig: 20 MPa. Tungtflytende: 8 MPa
Trykkfasthet 28 døgn	28 døgn: Jordfuktig: 25 MPa. Tungtflytende: 12 MPa
Farge	Leveres i farge grå eller koksgrå
Lagringstid	12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.
PR-nummer	44233